

## Ficha técnica

### VENTAJAS:

- Mezcla seca homogénea con dosificaciones exactas en peso.
- Listo para usar, solo se agrega agua en la cantidad indicada en el envase.
- Facilita el transporte, recepción, manipulación y almacenaje de materiales en obra de manera práctica y segura (presentación en bolsas de 40 kg).
- Los insumos son sometidos a estrictos controles de calidad, cumplen con las normas ASTM, NTP y RNE.
- Incrementa la productividad, optimizando recursos: mano de obra, materiales y tiempo; además una reducción considerable de mermas.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	Mezcla seca con Cemento Tipo I + Arena fina seleccionada y tamizada
DOSIFICACIÓN	(1:4) (Cemento/Arena fina)
CANTIDAD DE AGUA	8.0 a 8.5 Lts. por bolsa de 40 Kg.
CUMPLE CON	NTP 334.123

### Rendimiento por bolsa

Espesor (cm)	Rendimiento (m <sup>2</sup> )
0.5	4.00
1	2.00
1.5	1.33
1.8	1.11
2	1.00
2.5	0.80

### PRESENTACIÓN:

Bolsas 40 kg. (02 pliegos de papel).

### APLICACIÓN:

Para acabados y recubrimiento de muros, columnas, cielo raso y rasanes.

### MODO DE PREPARACIÓN:

Usar una batea o carretilla para evitar la pérdida de agua, agregar solo la cantidad de agua indicada en el envase, luego mezclar homogéneamente y aplicar.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

En un lugar seco, bajo techo teniendo las bolsas apiladas en no más de 10 unidades por columna sobre una base de madera, luego cubrir las bolsas con un material impermeable y evitar el contacto con las paredes.

### RECOMENDACIONES:

Se debe respetar la cantidad de agua indicada en el envase.

### SEGURIDAD:

Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.